

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT

DULUX EDITIONE TOPAS

EFFEKTLASUR FÜR INNEN



- Spezialmaterial für außerordentlichen Mehrfarbeneffekt
- Einfach in der Verarbeitung
- Wasserverdünnbar
- Geruchsarm
- Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern

VERWENDUNGSZWECK

DULUX editione TOPAS-Lasur eignet sich zur differenzierten Flächengestaltung für den Innenbereich; Überarbeitung glatter und gleichmäßig strukturierter Oberflächen; Oberflächengestaltung auch auf festverklebten Wandbelägen (wie zum Beispiel Raufasertapete usw.)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen fest, trocken und tragfähig sein. Lose Tapeten, schlecht haftende Anstriche, lose Putzteile, Schmutz, Staub, Sinterschichten, Fett, Wachs, Trennmittel o. a. gründlich entfernen. Nichtsaugende, dichte Untergründe anschleifen, säubern und mit einem Haftgrund grundieren. Poröse, sandende und saugende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

ZWISCHENBESCHICHTUNG

Matte hochwertige Innendispersionsfarbe wie z.B. DULUX Feste Farbe matt.

ABTÖNUNG

Mit Universal Abtönkonzentrat. Es eignen sich handelsübliche Volltonfarben (Zugabe 5-10 %).

VERARBEITUNG

DULUX editione TOPAS-Lasur mit einem Rührholz aufrühren. Gewünschte Menge Abtönkonzentrat unterrühren. Bitte kein Rührgerät verwenden, da hierdurch die Effektpartikel zerkleinert werden. Vor der Verarbeitung empfiehlt es sich eine Probefläche zur Farbtonkontrolle anzulegen. DULUX editione TOPAS-Lasur mit einer handelsüblichen Farbbürste (Flächenstreicher bzw. Ovalbürste) im unregelmäßigen Kreuzgang auftragen. Im frischen Zustand ist die Fläche erhaben (strukturgebend), glättet sich aber mit der Trocknung. Nach einer kurzen Abluftzeit mit einem trockenen Wischer (z.B. Abstauber, weicher Tapezierwischer) bzw. mit einer Spachtel verschleichen nachglätten. Die Gelteilchen können im Naßzustand erhaben bleiben. Diese fallen in der Trocknung ein.

WICHTIGE HINWEISE


Bindemittel:
Farbton:

Glanzgrad:

Acrylat-Dispersion
Verschiedene Farbtöne und transparent ansonsten
Farbeindruck je nach Abtönung
Seidenmatt



LAGERUNG & TRANSPORT



Bei Minus-Temperaturen wird das Produkt dauerhaft beschädigt.



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0
F +43(0) 662 48989-11
E dulux.at@akzonobel.com
I www.dulux.at

Bezug: Über den Handel
made in EU

Dulux

TECHNISCHES MERKBLATT



DULUX EDITIONE TOPAS

EFFEKTLASUR FÜR INNEN

<i>Lagertemperatur:</i>	kühl, jedoch frostfrei, Anbruchgebilde gut verschließen
<i>Haltbarkeitsdauer:</i>	ungeöffnet mindestens 1 Jahr
<i>Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:</i>	nicht unter + 5°C
<i>Trockenzeit:</i>	oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach 8-10 Stunden (bei +20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit)
<i>Materialverbrauch:</i>	ca. 120-150 ml/m ² pro Auftrag
<i>Gebindegröße:</i>	2,5 Liter
Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen.	

ÜBERSTREICHBARKEIT

Mit handelsüblichen Wandfarben z.B. DULUX Creative.

ENTSORGUNG

Gebinde restfrei entleeren und ordnungsgemäß zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, trockene Materialreste können als Bauschutt oder Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code M-DF 02
Gefahrenbezeichnung Entfällt



BITTE BEACHTEN

Für Kinder unzulänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

KENNZEICHNUNG

EU Grenzwert des VOC Gehaltes für dieses Produkt A/l: Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 45 g/l VOC.

WEITERE ANGABEN

Sicherheitsdatenblätter

HINWEIS

Werkzeuge und Gefäße zwischen und nach den Arbeitsgängen sofort mit Wasser reinigen.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Untergründe und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

DULUX Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.